



高度反応型モールドクリーナー SRC-2000X

シンコー技研株式会社

〒101-0035 東京都神田紺屋町38番地

TEL 03-3252-4771/FAX 03-3252-4776

物性・特徴

<物性>

外観: 白色シート状未加硫ゴム生地

比重: 1.28g/cm³

硬度: 50~60° (JIS A型)

ムーニー粘度 ML(1+4)100°C: 80

<特徴>

- ・金型に仕込むだけで簡単にクリーニングが出来る。
- ・生産ラインを止めず、金型を取り外さないで出来る。
- ・精密金型の隅々までクリーニング出来る。
- ・洗淨設備・洗淨時間の大幅な作業の改善が出来る。
- ・短時間で、しかもローコスト
- ・作業時間の合間又は休憩時間でクリーンアップできる。

使用方法・使用条件

＜使用方法＞

SRC-2000Xを金型に仕込んで、加硫操作を行ってください。

＜使用条件＞

加硫温度: at160～180℃（パーオキサイド加硫）

加硫時間: 10～60分（金型の汚れ程度により長くする）

適用範囲: NR、SBR、NBR、CR、IR、IIR、EPT、FKM等

注意: 金型表面の汚染が熱により酸化しないうちに早めにご使用下さい